

煤矿井下用聚酯纤维增强塑料网假顶技术指标及要求

物料名称：煤矿井下用聚酯纤维增强塑料网假顶

规格尺寸：130mm*10mm φ4.5mm/43mm 含：φ6带钩钢丝绳每根15m（78根），0.5T小滑轮（78个），固定绞盘螺丝。

规格	断裂强度 (KN/m) ≥		断裂伸长率 (%) <25		条带根 /m±1		条带宽度 (mm) ±5		条带厚度 (mm) ±1		网孔尺寸 (mm) ±5	结点 强度 (N)	克重(g/m²) ±10%
	经向	纬向	经向	纬向	经向	纬向	经向	纬向	经向	纬向			
500*450	500	450	19	20	11	13	44	38	3.2	3.9	43*38	1600	2950
备注	注：1、阻燃的具体指标不分规格，统一按照MT141-2005中的标准执行 (酒精喷灯：①有焰燃烧时间6条试样平均值(s) <3；单根最大值(s) <10；②无焰燃烧时间6条试样平均值(s) <10；单根最大值(s) <30； 酒精灯：①有焰燃烧时间6条试样平均值(s) <6；单根最大值(s) <12②无焰燃烧时间6条试样平均值(s) <10；单根最大值(s) <30。 2、抗静电指标表面电阻算术平均值<10⁸欧。												



单位负责人：孙亚歌