

技术要求

名称：硅磷晶

工作原理：微过滤

功效：非直饮

产品形状：透明玻璃球形晶体

直径： $\phi 15 \sim \phi 17\text{mm}$

单粒重量：9~10g

融化时间：10-14 个月

基本成分：氧化磷 65%、氧化钠 25%、氧化钙 10%

包装规格：20KG/箱

赵阳昆
王群海



中煤新登郑州煤业有限公司